

Instructions d'application

Reflexite® Film 2014 Eco

Pour les accessoires conformes à la norme EN13356

Bulletin #APP-17

Informations générales

Le film rétro réfléchissant Reflexite® 2014 Eco, résistant aux conditions climatiques les plus extrêmes, est conçu pour être soudé haute fréquence dans différentes formes et ne contient pas de PVC ni de chlorure. Pour plus d'informations sur le film Reflexite® 2014 Eco, veuillez consulter la fiche technique du produit, disponible sur simple demande auprès de votre représentant Reflexite.

Conseils de soudure

Le film Reflexite® 2014 adhère aussi bien à un support en polyuréthane qu'à un support en vinyle. Afin de souder le film Reflexite® 2014 sur un support en vinyle ou en polyuréthane de nombreux aspects doivent être pris en compte. On peut notamment citer :

- L'équipement utilisé
- Les outils utilisés
- Les paramètres de soudure tels que la puissance, la durée etc.
- Le support en vinyle ou en polyuréthane utilisé

Souder le film Reflexite® 2014 Eco peut entre autres nécessiter une puissance plus importante, des conditions de soudure différentes que les matériaux rétro réfléchissants standards, essentiellement pour écarter les prismes et faire en sorte que le film supérieur adhère au support. Si vous ne parvenez pas à obtenir une adhésion correcte, lisez les instructions suivantes :

- Augmentez la puissance appliquée et augmentez progressivement la durée et la pression jusqu'à obtenir une adhésion appropriée. Les conditions de soudure spécifiques dépendent de l'équipement de chaque utilisateur.
- Les outils utilisés doivent alors être pris en considération. Reflexite recommande l'utilisation du laiton permettant d'écarter les prismes.

Veuillez contacter votre représentant Reflexite pour plus d'informations.

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits Reflexite® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication.

Toute information publiée concernant les produits Reflexite® est basée sur la recherche, que Reflexite® considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles.

Étant donné la variété des applications et utilisations des produits Reflexite® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation.

Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

Reflexite European Conversion Center

Unit 5, Cleaboy Business Park,
Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland.

Tel. +353 51 359400

Fax. +353 51 359459

www.reflexite.eu

Reflexite® is a registered trademark of Reflexite Corporation, Avon CT, USA
Technical Publication EU-APP-17 Pub. Décembre 2009

© 2009, Reflexite Europe